



# Mercasol 2

Проникающая защита от коррозии  
на восковой основе

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Mercasol 2 представляет собой проникающее прозрачное антикоррозионное средство на основе растворителя (алифатического растворителя), которое оставляет полностью сухую и нелипкую поверхность. Средство на основе воска и сульфоната обеспечивает хорошие защитные свойства в течение длительного периода времени.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Mercasol 2 – это прозрачная защита от коррозии, предназначенная для использования конечными потребителями и небольшими мастерскими. Mercasol 2 преимущественно используется на видимых поверхностях, где требуется сухой и нелипкий отдельный защитный слой, например на дверях и капотах транспортных средств или на инструментах и оборудовании.

Mercasol 2 также можно использовать в качестве проникающей антикоррозионной защиты фланцев и соединений.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и очищенными от ржавчины, грязи, соли и масла. Нанесение производить в помещении при температуре от +15 до +25°C.

1-литровая бутылка Mercasol 2 преимущественно предназначена для нанесения с помощью пневматического пистолета с аксессуаром в виде полого шланга. Спрей Mercasol 2 наносится с помощью прилагаемой насадки и трубки. Применение приблизительного количества влажного слоя 50 мкм дает приблизительно 10 мкм сухого слоя. При нанесении с помощью аэрозольного баллончика может потребоваться два слоя для достижения рекомендуемой толщины сухой пленки из-за более низкого содержания сухого вещества. Расход материала составляет приблизительно 0,05 л/м<sup>2</sup>. Оборудование рекомендуется очищать алифатическим растворителем. Пятна и избыточное распыление желательно удалять с помощью Mercasol Cleaner или алифатического растворителя. Время высыхания зависит от температуры и влажности, при +23°C и относительной влажности 50% время высыхания составляет приблизительно 2 часа.

## УПАКОВКА

42400096 / аэрозольный баллон 600 мл (12 шт./упак.)  
42400511 / 1-литровый баллон (12 шт./упак.)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Чистый прозрачный	Толщина пленки	20–50 мкм
Консистенция	Воскообразная	Удаление с помощью	Алифатический растворитель
Тип пленки	Воскообразная	Температура нанесения	+15 - +25°C
Плотность при 20°C	840 ± 20 кг/м <sup>3</sup>	Расход материала	0,05 л/м <sup>2</sup>
Сухой состав	24 ± 2%	Срок хранения	12 мес. для банки 1 л и 24 мес. для аэрозольного баллончика
Растворители	Алифатический	Температура хранения	от +5 до +35°C

Для получения дополнительной информации мы рекомендуем изучить паспорт безопасности или инструкцию на упаковке

