



# Mercasol 3 & 3 AL

Антикоррозионный воск на основе растворителя

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Mercasol 3 и Mercasol 3 AL имеют черный и бронзовый цвета соответственно. Mercasol 3 – это водорастворимое (алифатический растворитель), износостойкое антикоррозионное средство для защиты днища кузова на основе битума и воска. Продукт обладает очень хорошими антикоррозионными свойствами в течение длительного периода времени. Пленочные свойства Mercasol 3 и 3 AL предотвращают их отслаивание, например, из-за гравия. Материалы прошли испытания на совместимость с различными системами защиты от коррозии большинства марок автомобилей с хорошими результатами.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Mercasol 3 и Mercasol 3 AL – это две цветковые разновидности антикоррозионного покрытия днища кузова, предназначенные для использования конечными потребителями и небольшими мастерскими. Продукт используется на днище и в колесных арках транспортных средств для защиты от сколов и коррозии.

Для достижения наилучшего результата используйте Mercasol 1 в качестве грунтовки перед нанесением Mercasol 3 или 3 AL.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и очищенными от ржавчины, грязи, соли и масла. Используйте Mercasol 1 на открытых поверхностях, в полостях, на фланцах, соединениях и т.п. перед нанесением Mercasol 3 или Mercasol 3AL. Продукция наносится внутри помещений при температуре от +15 до +25°C.

1-литровая бутылка Mercasol 3 и 3 AL преимущественно предназначена для нанесения с помощью пневматического пистолета. Спрей Mercasol 3 и Mercasol 3 AL наносится с помощью прилагаемых форсунок. Применение приблизительного количества влажного слоя 400 мкм дает приблизительно 200 мкм сухого слоя. При нанесении с помощью аэрозольного баллончика может потребоваться два слоя для достижения рекомендуемой толщины сухой пленки из-за более низкого содержания сухого вещества. Расход материала составляет приблизительно 0,40 л/м<sup>2</sup>. Оборудование очищается алифатической нефтью. Пятна и избыточное распыление желательно удалить с помощью Mercasol Cleaner или алифатического растворителя. Время высыхания зависит от температуры и влажности, при +23°C и относительной влажности 50% время высыхания составляет приблизительно 4 часа.

## УПАКОВКА

Mercasol 3:  
43600096 / Аэрозольный баллон 600 мл (12 шт./уп.)  
43600511 / 1-литровый баллон (12 шт./коробка)  
Mercasol 3 AL:  
43700096 / аэрозольный баллон 600мл (12 шт/уп)  
43700511 / 1-литровый баллон (12 шт/коробка)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Черный и бронзовый соответственно	Толщина пленки	2–5 мм
Консистенция	Вязкая жидкость	Удаление с помощью	Алифатический растворитель
Тип пленки	Пластиковый битум	Температура нанесения	15–35°C
Плотность при 20°C	1000± 20 кг/м <sup>3</sup>	Расход материала	0,4 л/м <sup>2</sup>
Сухой состав	60 ± 5%	Срок хранения	12 мес. для банки 1 л и 24 мес. для аэрозольного баллончика
Растворители	Алифатический < 0,1% ароматических углеводородов	Температура хранения	от +5 до +35°C

Для получения дополнительной информации мы рекомендуем изучить паспорт безопасности или инструкцию на упаковке

