

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Noxudol UM-1600 – высокотиксотропный, волокнистый, армированный состав на основе битума, восков и низкоароматического растворителя.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Noxudol UM-1600 – долговечный антикоррозионный состав для использования под крыльями, на колесных арках и на остальной части днища, где требуется дополнительная эффективная защита. При нанесении более толстыми слоями, состав также обеспечивает хороший звукопоглощающий эффект.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Убедитесь, что поверхность сухая и очищена от масла, грязи и ржавчины. Наносить Noxudol-UM-1600 необходимо на сухую поверхность днища автомобиля и колесной арки при низком давлении с воздухом в соотношении 1:3 оборудованием, распылителем или кистью. Рекомендуется обработать ржавые поверхности Noxudol 750 / Mercasol 831 ML. Наносить Noxudol-UM-1600 необходимо несколькими слоями для усиленной защиты от ржавчины.

## УПАКОВКА

31501511 / банка 1 л (12 шт./уп.)  
31500408 / 20-литровая банка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Черный	Растворитель	Уайт-спирит
Консистенция	Высокая тиксотропность	Удаление с помощью	Промыть обезжиривателем на основе уайт-спирита, мощного средства или щелочи
Тип пленки	Эластичная	Срок хранения	24 месяца
Плотность при 20°C	1000 ± 40 кг/м <sup>3</sup>	Температура хранения	5 - 35° С
Сухой состав	70 ± 5%	Время высыхания	Приблизительно 12-24 ч (поверхностное высыхание при +20°C)
Толщина пленки	0,5 – 1,5 мм		
Температура при нанесении	15 – 25°C		

Для получения дополнительной информации мы рекомендуем изучить паспорт безопасности или инструкцию на упаковке

